

## LEPIDLO NA PAROZÁBRANY JEDNOSLOŽKOVÉ LEPIDLO NA BÁZI VINYLKOPOLYMERU BEZ ROZPOUŠTĚDEL

### CHARAKTERISTIKA

MASTERSil® - Lepidlo na parozábrany je jednosložkové lepidlo na bázi vinylkopolymeru bez rozpouštědel, v průběhu vytvrzování bez zápachu. Odolává UV záření, vodě, teplotám, ozonu, rozpouštědlům, zředěným chemikáliím. Lepidlo nevykazuje smrštění, vytváří odolný, trvale pružný spoj. Lepidlo splňuje požadavky nařízení o úspoře energií EnEV 2022, podle kterého nové a renovační stavební opatření dle DIN 4108 (2001-08), musí být zhotoveny tak, že spáry a spoje musí být odolné povětrnosti a dešti.

### POUŽITÍ

MASTERSil® - Lepidlo na parozábrany je určeno pro lepení parotěsných a paropropustných membrán (zábrany, folie, plachty) obsahujících např. polyethylen, polypropylen, PVC, EPDM, DPC. Lepidlo má výbornou přilnavost na běžné stavební podklady – dřevo, kov, plasty, beton, omítka. Lepení na stavební podklady a lepení fólií vzájemně.

### APLIKAČNÍ POSTUP

Podkladové plochy musí být odprášené, odmaštěné a suché. Odřízněte špičku kartuše nad závitem, našroubujte aplikační špičku, tu seřízněte dle požadovaného vytlačovaného množství (min. doporučená vrstva lepidla je 3 mm) a pomocí vytlačovací pistole naneste lepidlo v bodech nebo proučcích na jednu z lepených ploch. Poté obě lepené plochy spojte mírným tlakem. Se spojem můžete lehce manipulovat do 15 min. od nanesení lepidla. V případě lepení těžkých fólií je nutná fixace po dobu cca 24 hod. (dle teploty okolí) Konečné vytvrzení probíhá v závislosti na teplotě rychlostí 3 mm/24 hod. při +20°C.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

- Vzhled: Nestékavá pasta
- Měrná hmotnost: 1,17 g/ml
- Doba zpracování: 25 min.
- Vulkanizace: 3 mm/24 hod.
- Vzduchotěsnost: DIN 18055, DIN EN77, DIN EN42
- Vysoká pevnost při odlupování: od -10 °C do +50 °C
- Modul MPa: 0,43 MPa
- Pevnost MPa: 0,55 MPa
- Smrštění: 0%
- Aplikační teplota: -5 °C až +50 °C
- Tepelná odolnost: -40 °C až +80 °C

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem zkoušek, certifikací dodavatelů a našich vlastních zkušeností a testování. V současnosti, kdy jsou na trh uváděny každou chvíli nové materiály, nové povrchy a následně velké množství aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme tak přijmout odpovědnost za dosažené výsledky a nést záruky nad rámec uvedených informací. Vhodnost materiálu a jednotlivé aplikace doporučujeme předem vyzkoušet, případně kontaktovat [www.mastersil.cz](http://www.mastersil.cz)

# Technický list č.: SIL 0057

Datum vydání: 5.3.2021

Datum 2. Revize: 15.10.2025



## LEPIDLO NA PAROZÁBRANY JEDNOSLOŽKOVÉ LEPIDLO NA BÁZI VINYLKOPOLYMERU BEZ ROZPOUŠTĚDEL

- Odolnost UV záření: ANO
- Odolnosti působení tlaku 600 Pa = 140 km/h rychlost větru
- Odolnosti působení tlaku 1.000 Pa, cyklické působení tlaku/sání = síla orkánu
- Teplota skladování: 0 °C až +35 °C
- Doba skladování: 24 měsíců

### BARVA

Odstíny modré a zelené

### BALENÍ

kartuše 315 ml, karton 12 ks

### ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

V originálních obalech při teplotě +0 °C až +35 °C po dobu 24 měsíců.

### UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem zkoušek, certifikací dodavatelů a našich vlastních zkušeností a testování. V současnosti, kdy jsou na trh uváděny každou chvíli nové materiály, nové povrchy a následně velké množství aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme tak přijmout odpovědnost za dosažené výsledky a nést záruky nad rámec uvedených informací. Vhodnost materiálu a jednotlivé aplikace doporučujeme předem vyzkoušet, případně kontaktovat [www.mastersil.cz](http://www.mastersil.cz)

DONAUCHEM s.r.o.  
Za Zoskou 377, 28 02 Nymburk  
Česká republika / Czech republic  
DIČ (VAT): CZ43774750  
IČO (ID): 4374750

tel.: (+420) 317 070 220  
fax: (+420) 317 070 230  
GSM: (+420) 602 292 919, (+420) 737 239 660  
e-mail: [donauchem@donauchem.cz](mailto:donauchem@donauchem.cz)  
URL: [www.donauchem.cz](http://www.donauchem.cz), [www.mastersil.cz](http://www.mastersil.cz)

Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6905  
Společnost má uzavřenou "Smlouvu o sdruženém plnění" s EKO-KOM, a.s. a je registrovaná pod číslem EK-F06020149  
Společnost je certifikována podle normy ČSN EN ISO 9001:2009.



[www.mastersil.cz](http://www.mastersil.cz)